

BETUME 160/220

DEFINIÇÃO:

Betume asfáltico para pavimentação, de acordo com as especificações da EN 12591 para o betume 160/220.

ESPECIFICAÇÕES:

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	NORMA	MIN.	MAX.
Penetração (25°C)	0,1 mm	EN 1426	160	220
Índice de penetração	-	EN 12591	-1,5	+0,7
Temperatura de amolecimento	°C	EN 1427	35	43
Ponto de fragilidade Fraass	°C	EN 12593	-	-15
Solubilidade	%	EN 12592	99,0	-
Ponto de inflamação	°C	EN ISO 2592	220	-
Resistência ao endurecimento a 163°C (EN 12607-1)				
Varição de massa (valor absoluto)	%	EN 12607-1	-	1,0
Penetração retida	%	EN 1426	37	-
Δ Temperatura de amolecimento	°C	EN 1427	-	12

APLICAÇÕES:

- Regas com gravilha
- Misturas com reciclado a quente

TEMPERATURAS ORIENTATIVAS DE TRABALHO:

- Temperatura de bombeio (°C) >100